

Jotun Lady Supreme Finish 15/40/80

BESCHRIJVING

Een hoogwaardige, watergedragen, polyurethaan gemodificeerde verf die zowel als voor- en aflak gebruikt kan worden. Deze verf is speciaal ontworpen voor binnengebruik en biedt een aantal voordelen. Het is slijtvast, bestand tegen huidvet en geeft een mooie uitstraling aan het oppervlak. Het is ideaal voor verschillende toepassingen, zoals MDF, meubels, deuren, kozijnen en ander houtwerk binnenshuis.

TOEPASSING

Lady Supreme Finish kan worden toegepast op goed voorbehandeld houten kozijnen, ramen, deuren, plafonds en plaatmateriaal. Het is ook zeer geschikt voor gebruik op bestaand (alkyd) schilderwerk na grondige reiniging en mat maken van de ondergrond.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Uitstekende verwerking met kwast, viltrol en mohairrol.
- Het geeft een fraai, strak en egaal uiterlijk aan het oppervlak.
- Het heeft een goede hechting en dekking.
- Het vloeit optimaal uit.
- Het vergeelt niet.
- Het is oplosmiddelarm en heeft weinig geur.

Kleur	Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
Glans	Zijdemat (15) / Zijdeglans (40) / Hoogglans (80).
Verpakking	0,75 liter en 3 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Watergedragen lakverf voor binnen op basis van polyurethaanmodificatie.
Droging (bij 23°C / 50% RV)	De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen het droogproces.
Stofdroog	Na ongeveer 2 uur
Overschilderbaar	Na ongeveer 8 uur
Volledig doorgehard	Na ongeveer 24 uur

VERWERKING

Verbruik	8 - 10 m ² per liter Het rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode, ondergrond, vorm en profilering van het object en de atmosferische omstandigheden.
Aanbevolen natte laagdikte	Ongeveer 100-125 micrometer per laag
Aanbevolen droge laagdikte	Ongeveer 40 micrometer per laag
Toepassingsmethoden	Kwast, roller of airless verfspuit
Reiniging	Water
Verdunnen	Water

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Voordat u begint met schilderen, zorg ervoor dat de ondergrond schoon is en vrij van stof, hars en andere verontreinigingen. Voor eerder geschilderde ondergronden raden we aan om ze eerst te reinigen met Jotun Husvask en grondig na te spoelen met schoon water. Voor vergeelde ondergronden en noesten is het aan te raden om deze voor te behandelen met Jotun Kvist- og Sperregrunning. Ook reeds behandeld houtwerk dient voorbehandeld te worden met Jotun Kvist- og Sperregrunning. Oude ondergronden moeten zorgvuldig (mat) geschuurd worden na grondige reiniging.

Verwerking

- Meng de verf goed voor gebruik.
- Breng de verf gelijkmatig en vol aan, zorg ervoor dat het goed verdeeld is.
- Lady Supreme Finish is klaar voor gebruik en hoeft niet verdund te worden.
- Breng 1-2 lagen Lady Supreme Finish aan voor een goede afwerking.

Veiligheidsinformatie

- Adem geen dampen of spuitnevel in.
- Gebruik het product alleen op goed geventileerde plaatsen.
- Bewaar het buiten bereik van kinderen.
- Ons product voldoet aan de EU-limieten (categorie A/d: 130 g/l (2010)). Het bevat maximaal 75 g/l vluchtige organische stoffen (VOC).

De informatie in dit document is correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op basis van de informatie in dit document wordt uitgesloten. De koper moet met de beschikbare middelen controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Bij het verschijnen van een nieuwe editie verliest dit technische document zijn geldigheid.