

# Jotun Demidekk Ultimate Täckfärg / Jotun Drygolin Optimal

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Voorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van stof, hars en andere verontreinigingen. De houtvochtigheid mag bij behandeling niet hoger zijn dan 18%. De minimumtemperatuur voor verwerking is 5°C. Niet schilderen als er dauw is of als het kan gaan regenen voordat de verlaag opgedroogd is.

### Instructies

#### Voorbehandeling op hout

- De ondergrond moet schoon, droog en gezond zijn.
- Verwijder vooraf vuil, stof en was, indien nodig door te wassen en te schuren.
- Was eventuele schimmel-, algen- en mosgroei af. Daarna goed naspoelen met water en laten drogen. Wanneer het oppervlak is beschadigd, dan moet het worden gerepareerd door te schuren of met behulp van een koperdraadborstel. Het wordt aanbevolen om verflagen die sterk gecorrodeerd zijn te verwijderen door middel van schuren, föhnen of bijten.
- Overtollig hars vooraf verwijderen. Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden. De aanwezigheid van hars in bepaalde houtsoorten is een natuurlijk proces en is vrijwel onmogelijk te bestrijden. Jotun Demidekk Ultimate heeft het voordeel dat de hars kan uitzweten zonder dat de verffilm wordt aangetast.
- Nieuw, kaal en geïmpregneerd houtwerk voorbehandelen met één laag Jotun Visir Oljegrinning Klar/Pigmentert. Glanzende of verzadigde plekken proberen te voorkomen.
- Kopshout verzadigen met Jotun Visir Oljegrinning Klar/Pigmentert (3-4 keer nat-in-nat).
- Eventueel scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat of polyurethaan afdichtmiddel. Gebruik nooit siliconenkit!
- Isoleer houtsoorten die kunnen 'uitbloeden' met twee lagen Jotun Visir Oljegrinning Klar/Pigmentert of Jotun Demidekk Oljetäckfärg.
- Randen van kozijnen die in aanraking komen met beton of metselwerk, voorzien van twee lagen synthetische primer.
- Om het beste resultaat te bereiken, moet nieuw hout zo snel mogelijk worden behandeld worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld worden.

## Afwerking op hout

- Na voorbehandeling met Jotun Visir Oljegrunding Klar/Pigmentert twee lagen Jotun Demidekk Ultimate aanbrengen.
- Tussen de lagen licht schuren.
- Jotun Demidekk Ultimate kan het beste met de richting van de houtnerf worden geveerd en moet ruim en lobbijg worden aangebracht.
- Binnenafwerking van buitenhoutwerk, ramen, kozijnen en deuren afwerken met één of twee lagen van een afsluitend verfsysteem.
- Jotun Demidekk Ultimate niet in de volle zon gebruiken.
- Hout behandeld met Jotun Visir Oljegrunding Klar/Pigmentert dient binnen 4 weken afgewerkt te worden met Jotun Demidekk Ultimate.
- Voor maximale bescherming tijdens de wintermaanden en lage temperaturen kan een laag Jotun Demidekk Oljetäckfärg worden aangebracht. het houtwerk kan dan in het voorjaar afgewerkt worden met Jotun Demidekk Ultimate.

## Algemeen

- Rond scherpe randen af.
- Meng blikken met verschillende productnummers die bij elkaar passen om kleurverschillen te voorkomen.
- Voeg geen onbekende oliën toe.
- Verdun het product niet.
- Oude lagen met teer of minerale oliën kunnen leiden tot verkleuring van het oppervlak van de nieuw aangebrachte toplaag, dus altijd een proefvlak op dergelijke ondergronden.
- Directe blootstelling aan de zon op de nog natte verflaag kan leiden tot barsten of blaarvorming.
- Dauwbelasting kan leiden tot matslaan van natte verflagen.
- Het aanbrengen op brandvertragend behandeld hout kan leiden tot loslaten/schilferen vanwege het uittreden van de zouten in de brandvertrager.

De informatie in dit document is correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op basis van de informatie in dit document wordt uitgesloten. De koper moet met de beschikbare middelen controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Bij het verschijnen van een nieuwe editie verliest dit technische document zijn geldigheid.