

Jotun Demidekk Ultimate Täckfärg / Jotun Drygolin Optimal

BESCHRIJVING

Dekkende buitenbeits

TOEPASSING

Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal is een zeer duurzame, watergedragen verf voor buiten die een uitstekende dekkende bescherming biedt aan hout. Deze verf zorgt voor lange onderhoudsintervallen en accentueert de natuurlijke houtstructuur. Het kan ook worden toegepast op steenachtige ondergronden en is ideaal voor verschillende houten gevelelementen zoals dakgootconstructies, dakkapellen, overstekken, rabatdelen, houtskeletbouw, houtstapelbouw en gevelbetimmering.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Zeer langdurig kleur- en glansbehoud.
- Het alkyd deel zorgt voor een uitstekende hechting aan het oppervlak.
- Hoogwaardige bindmiddelen zorgen voor een buitengewoon weerbestendige film.
- Onderhoudsarm tot circa 12 jaar.
- Waterdampdoorlatend systeem om houtvochtigheid binnen aanvaardbare grenzen te houden.
- Uitermate elastisch, zelfs na vele seizoenen met extreme temperaturen.
- Hoog gehalte aan vaste stoffen en kleurvaste pigmenten bieden bescherming tegen UV-stralen en weersinvloeden.
- Watergedragen, oplosmiddelarm en minder milieubelastend.

Kleur Beschikbaar in vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

Glans Zijdeglans met een glansgraad van 20-30 GU.

Verpakking 0,75 liter, 3 liter en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht (C-basis)	Transparant 1,24 kg/liter
Vaste stofgehalte in volume	35%
Droging	bij 23°C / 50% RV De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen het droogproces.
Stofdroog	Na ongeveer 30 minuten
Overschilderbaar	Na ongeveer 2 uur
Opslag	Vorstvrij opslaan en vervoeren

VERWERKING

Verbruik op fijnbezaagd hout	7 - 10 m ² per liter
Verbruik op geschaafd hout	10 - 12 m ² per liter
Aanbevolen natte laagdikte	Ongeveer 90-110 micrometer per laag
Aanbevolen droge laagdikte	Ongeveer 40-50 micrometer per laag
Toepassingsmethoden	Zachte langharige kwast (plat), roller of airless verfspuit
Reiniging	Water
Verdunnen	Niet verdunnen
Houtvochtigheid	Maximaal 18%

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding (hout)

- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Verwijder vuil, stof en was door wassen en schuren indien nodig.
- Reinig met Jotun Husvask.
- Verwijder schimmels, algen en mos met een geschikt middel, spoel grondig af met water en laat drogen.
- Herstel aangetaste oppervlakken door schuren of gebruik van een koperdraadborstel.
- Sterk aangetaste verflagen dienen te worden verwijderd door schuren, föhnen, afbijten of andere geschikte methoden.
- Verwijder overmatige hars. Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden, omdat Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal de hars de gelegenheid geeft om uit te zweten zonder de verffilm aan te tasten.

- Breng voor kwasten en harsrijk timmerwerk, zeer zuigende ondergronden en verweerde houtwerken vooraf Visir Oljegrunding Klar aan.
- Behandel nieuwe, kale en geïmpregneerde houtwerken met één laag Visir Oljegrunding Klar. Probeer glimmende of verzadigde plekken te vermijden. Raadpleeg ons technisch team of houtschema voor speciale behandeling van bepaalde houtsoorten.
- Verzadig kopshout met Visir Oljegrunding (3-4 keer nat-in-nat).
- Het is ook mogelijk om in de timmerfabriek een industrieel primer systeem toe te passen op nieuw, onbehandeld hout.
- Vul scheuren en gaten indien nodig met een geschikte acrylaat- of polyurethaankit. Gebruik geen siliconenkit!
- Indien nodig, conserveer de houtwerken vooraf volgens de geldende KOMO-normen.
- isoleer houtsoorten die kunnen "uitbloeden" met twee lagen Visir Oljegrunding Klar of Demidekk Oljetäckfärg.
- Voor kozijnen die in contact komen met beton of metselwerk, breng twee lagen synthetische grondverf aan.

Afwerking (hout)

- Breng na de voorbehandeling met Visir Oljegrunding Klar twee lagen Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal aan.
- Schuur licht tussen de lagen.
- Schilder Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal met de richting van de houtnerf mee en breng het ruim en loobig aan.
- Werk de binnenzijde van buitenhoutwerken, ramen, kozijnen en deuren af met één of twee lagen van een afsluitend verfsysteem.
- Werk niet met Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal in direct zonlicht.
- Hout behandeld met Visir Oljegrunding Klar moet binnen 4 weken worden afgewerkt met Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal.
- Voor maximale bescherming tijdens wintermaanden en lage temperaturen kan één laag Demidekk Oljetäckfärg worden aangebracht. Het houtwerk kan vervolgens in de lente worden afgewerkt met Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal.

Vorbereitung (steenachtige ondergronden)

- De alkaliteit van het oppervlak moet lager zijn dan pH 8.
- Breng een sealer aan op poreuze en poederende oppervlakken.
- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Verwijder vuil, stof en was door gebruik te maken van een hogedrukreiniger indien nodig.
- Verwijder oude en dikke verflagen die niet intact zijn.
- Ruw goed hechtende en intacte oude verflagen op.
- Was eventuele schimmels, algen en mos af met een geschikt middel. Spoel grondig af met water en laat drogen.
- Repareer loszittend pleisterwerk, beschadigingen, scheuren en gaten met een geschikt product.

Afwerking (steenachtige ondergronden)

- Breng twee tot drie lagen Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal aan.

Onderhoud

- Behandel het oppervlak zoals beschreven bij de voorbehandeling.
- Breng vervolgens één of twee lagen Demidekk Ultimate Täckfärg / Drygolin Optimal aan.
- Het wordt aanbevolen om het oppervlak jaarlijks te wassen met Jotun Husvask.

Algemeen

- Rond scherpe kanten af.
- Meng blikken met verschillende productnummers om kleurverschillen te voorkomen.
- Voeg geen onbekende oliën toe.
- Verdun het product niet.
- Oude lagen met teer of minerale oliën kunnen leiden tot verkleuring van het oppervlak van de nieuwe toplaag. Voer daarom altijd een proefvlak uit op dergelijke ondergronden.
- Direct zonlicht op natte verflagen kan leiden tot craquelé of blaarvorming.
- Dauwbelasting kan leiden tot matheid van natte verflagen.
- Het aanbrengen op brandvertragend behandeld hout kan leiden tot afbladdering als gevolg van het uittreden van zouten uit de brandvertrager. Raadpleeg ons technisch team voor een oplossing op maat.

Veiligheidsinformatie

- Het product voldoet aan de EU-grenswaarde (2010/cat. A/d) van maximaal 130 g/l. Dit product bevat maximaal 80 g/l.
- Inademing van dampen of spuitnevel vermijden.
- Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens.

De informatie in dit document is correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op basis van de informatie in dit document wordt uitgesloten. De koper moet met de beschikbare middelen controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Bij het verschijnen van een nieuwe editie verliest dit technische document zijn geldigheid.