

GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

Jotun Demidekk CleanTech / Jotun Drygolin Power Clean

Praktische bijsluiter voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van buitenhout. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

TOEPASSING

zelfreinigende, dekkende acrylverf voor buitenhout

SYSTEEM

Jotun Visir Oljegrunning als primer. Kopshout 3-4 keer nat-in-nat. Nieuw geschaafd hout: 3 lagen. Nieuw gezaagd hout: 2 lagen. Eerder behandeld hout: 2 lagen.

VERBRUIK

**Gezaagd hout: 6-10 m²/L.
Geschaafd hout: 9-12 m²/L.**

ONDERGROND

Schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij

Jotun Demidekk CleanTech / Jotun Drygolin Power Clean is een zelfreinigende, dekkende acrylverf voor buitenhout. Voor nieuw, eerder gebeitst of geschilderd houtwerk en geïmpregneerd hout. Ook geschikt op vooraf gegronde kunststof- en metalen bouwdeelen.

1. Productomschrijving en toepassing

Eigenschappen

- Zelfreinigende technologie met minimale vuilopname.
- Langdurige bescherming en sterk tegen zwarte schimmel.
- Goed kleur- en glansbehoud.
- Sneldrogend en makkelijk te verwerken.

Aanbevolen gebruik

Voor nieuw, eerder gebeitst of geschilderd houtwerk en geïmpregneerd hout. Ook geschikt op vooraf gegronde kunststof- en metalen bouwdeelen.

2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, gezond, draagkrachtig en vrij van stof, vuil, vet, schimmel, algen, mos, losse verfdelen en andere verontreinigingen zijn. Schuur glanzende of harde oppervlakken mat en verwijder losse houtvezels.

Belangrijk: schilder niet op vochtig hout, bij regen, mist, dauw of wanneer regen/dauw wordt verwacht voordat de verflaag voldoende droog is.

- Reinig de ondergrond grondig en spoel na met schoon water. Laat volledig drogen.
- Schuur verweerd of beschadigd hout tot een gezonde ondergrond. Rond scherpe randen af.
- Verwijder losse verf, losse houtvezels en overtollig hars.
- Behandel kaal hout, kopshout en zaagvlakken volgens het geadviseerde systeem. Kopshout extra zorgvuldig verzadigen.
- Roer het product goed door. Meng blikken met verschillende productnummers die op hetzelfde vlak worden gebruikt om kleurverschillen te beperken.

3. Verwerking

Breng het product gelijkmatig aan met geschikt gereedschap. Werk in de lengterichting van het hout en voorkom te dunne lagen, druipeers en ophoping in naden of hoeken.

Stysteem	Details
Jotun Visir Oljegraining als primer. Kopshout 3-4 keer nat-in-nat. Nieuw geschaafd hout: 3 lagen. Nieuw gezaagd hout: 2 lagen. Eerder behandeld hout: 2 lagen.	Voor nieuw, eerder gebeitst of geschilderd houtwerk en geïmpregneerd hout. Ook geschikt op vooraf gegronde kunststof- en metalen bouwdeelen.

4. Verwerkingsomstandigheden

- Niet verwerken in volle zon of op sterk opgewarmd hout.
- Niet schilderen bij kans op condens, regen, mist of dauw.
- Lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid en stilstaande lucht verlengen de droogtijd.
- Zorg dat het hout droog is en dat de verflaag kan drogen voordat vochtbelasting optreedt.

5. Verbruik en droogtijden

Verbruik	Droogtijd
Gezaagd hout: 6-10 m ² /L. Geschaafd hout: 9-12 m ² /L.	Bij 23/15/5 °C: stofdroog ca. 0,5/1/1,5 uur; overschilderbaar ca. 2/3/6 uur.

6. Belangrijke aandachtspunten

- Rond scherpe randen af voor betere kantendeckking.
- Meng blikken met verschillende productnummers vooraf door elkaar.
- Voeg geen onbekende oliën of additieven toe.
- Verdun niet, tenzij de actuele technische documentatie dit specifiek voorschrijft.
- Zet bij twijfel over een oude ondergrond eerst een proefvlak.

7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Schilderen op vochtig of onvoldoende gedroogd hout.
- Onvoldoende reinigen of schuren.
- Te dun aanbrengen.
- Kopse kanten, zaagvlakken en randen overslaan.
- Schilderen vlak voor regen, dauw of mist.
- Producten mengen die niet met elkaar gecombineerd mogen worden.

8. Onderhoud

Controleer behandeld buitenhout jaarlijks op beschadigingen, scheuren, open naden, vuilaanslag en slijtage. Reinig vervuilde oppervlakken tijdig. Kleine beschadigingen bij voorkeur vroeg herstellen om verdere vochtbelasting te beperken.

9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS). Algemene veiligheidsadviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, handschoenen aanbevolen, niet verwerken in slecht geventileerde ruimtes en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater.

Disclaimer: Deze gebruiksaanwijzing is met zorg samengesteld door Buitenverfonline en bedoeld als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper/verwerker moet beoordelen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.

[Buitenverfonline.be](https://www.buitenverfonline.be)

+31 85 001 0001

info@buitenverfonline.be