

GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

Jotun LADY Aqua Matt

Praktische bijsluiter voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van LADY Aqua Matt binnen Jotuns natruimtesysteem. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

TOEPASSING	SYSTEEM	VERBRUIK	ONDERGROND
wandverf voor natte ruimtes	Onderdeel van Jotuns natruimtesysteem met Grunning og lim for våtrom en glasvliesweefsel. 2 lagen.	8-10 m ² /liter, 2 lagen	Beton, pleisterwerk en gipsplaat

LADY Aqua Matt is een matte verf voor badkamers en natte ruimtes en maakt deel uit van Jotuns goedgekeurde natruimtesysteem (SINTEF TG 2369). Het oppervlak mag pas na 10 dagen aan water worden blootgesteld.

1. Productomschrijving en toepassing

Eigenschappen

- Onderdeel van Jotuns goedgekeurde natruimtesysteem.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; aanbevolen door Fagråd et for våtrom.
- Vochtbestendig, slijtvast en vlekafstotend.
- Bevat schimmelwerende middelen.

Aanbevolen gebruik

Als waterdichte en waterafstotende afwerking op wanden en plafonds in vochtige en natte ruimtes, ook in ziekenhuizen, voedselverwerkingsbedrijven en andere plaatsen waar een duurzaam en vochtbestendig oppervlak nodig is. Uitsluitend voor toepassing binnen. Het systeem is niet getest en niet aanbevolen in stoomruimtes of stoombaden.

2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, gezond en droog zijn. Goedgekeurde ondergronden binnen het systeem zijn beton, pleisterwerk en gipsplaat. Spaanplaat voor natte ruimtes is geen goedgekeurde ondergrond. Vul oneffenheden, schroefgaten, plaatnaden en in- en uitwendige hoeken met JOTUN Våtromssparkel. Verstevig uitwendige hoeken met een hoekprofiel en naden met een papierstrip.

3. Verwerking

Stap	Uitvoering
Primer en weefsel	JOTUN Grunning og lim for våtrom onverdund aanbrengen, verbruik 4-5 m ² /liter, met een langharige roller. Hang JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V of JOTUN Slett vegg for våtrom J960V, naad aan naad en met 1 cm overlap in inwendige hoeken. 12 uur laten drogen.
Tweede laag lijm	Opnieuw JOTUN Grunning og lim for våtrom aanbrengen, verbruik 4-5 m ² /liter. 12 uur laten drogen.
Aflaklaag	2 x LADY Aqua Matt, met minimaal 4 uur tussen de lagen.

4. Verwerkingsomstandigheden

- Temperatuur van ondergrond en lucht minimaal +10 °C.

- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%.
- Volg de montage-instructies van Jotuns natruimtesysteem; daarvan afwijken maakt het systeem niet waterdicht.
- Meng emmers met verschillende productienummers door elkaar en roer goed door.

5. Verbruik en droogtijden

Droogtijd	Waarde
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	4 uur
Gebruiksklaar	10 dagen
Volledig uitgehard	10 dagen

Verbruik: 8-10 m²/liter per laag. **Aantal lagen:** 2. Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Het oppervlak mag minimaal 10 dagen niet aan water worden blootgesteld.

6. Belangrijke aandachtspunten

- Het oppervlak mag pas na 10 dagen aan water worden blootgesteld. Dat is de uithardingstijd en geldt ook voor de douchezone.
- Het product is gebruiksklaar en mag niet worden verdund.
- Leidingdoorvoeren: snijd een V-naad, voorstrijk met Grunning og lim for våtrom verdund met water 2:1, laat minimaal 30 minuten drogen, vul met Bostik H760 en breng een manchet aan.
- Bij beschadiging van het systeem moet van hoek tot hoek een nieuwe laag primer met weefsel worden aangebracht om de waterdichtheid te behouden.

7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Het oppervlak binnen 10 dagen aan water blootstellen.
- Spaanplaat als ondergrond gebruiken; die is niet goedgekeurd binnen het systeem.
- Het glasvliesweefsel aanbrengen nadat de lijmlaag al oppervlakedroog is.
- Leidingdoorvoeren niet afdichten met Bostik H760 en een manchet.
- Te weinig droogtijd tussen de lijmlagen; die is 12 uur per laag.
- Het systeem toepassen in een stoomruimte of stoombad.

8. Onderhoud

Reinig het oppervlak de eerste 10 dagen niet en stel het niet bloot aan water. Is reinigen daarna nodig, dan mag de pH van het reinigingsmiddel niet hoger zijn dan 9; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS). Algemene adviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, zorgen voor voldoende ventilatie en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater. Bewaar de verpakking vorstvrij en rechtop.

Disclaimer: Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld door Buitenverfonline als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper of verwerker beoordeelt zelf of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.