

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun Visir Oljegrunning Klar

Praktische Beilage zur Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von Holz im Außenbereich. Prüfen Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG

transparente, wasserabweisende Holzgrundierung auf Basis spezieller Alkydöle

SYSTEM

Mit Grundierpinsel in Längsrichtung des Holzes auftragen. Gründlich ausstreichen; überschüssige Grundierung entfernen. Innerhalb von 1 Monat überarbeiten.

ERGIEBIGKEIT

Sägeraes Holz: 4-7 m²/L.
Gehobelte Flächen: 9-11 m²/L.

UNTERGRUND

Sauber, trocken, tragfähig und fettfrei

Jotun Visir Oljegrunning Klar ist eine transparente, wasserabweisende Holzgrundierung auf Basis spezieller Alkydöle.

Für neues und verwittertes Außenholz, einschließlich imprägniertem Holz. Auch empfohlen unter deckenden Lasuren und Farben, besonders in der kalten Jahreszeit unter +5 °C. Nicht für Spritzauftrag geeignet.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften

- Bindet lose Holzfasern.
- Macht die Oberfläche wasserabweisend.
- Verbessert die Haftung der Folgebehandlung.
- Verlängert die Haltbarkeit des Anstrichsystems.

Empfohlene Verwendung

Für neues und verwittertes Außenholz, einschließlich imprägniertem Holz. Auch empfohlen unter deckenden Lasuren und Farben, besonders in der kalten Jahreszeit unter +5 °C. Nicht für Spritzauftrag geeignet.

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Fett, Schimmel, Algen, Moos, losen Altanstrichen und anderen Verunreinigungen sein. Glänzende oder harte Flächen matt schleifen und lose Holzfasern entfernen.

Wichtig: nicht auf feuchtem Holz, bei Regen, Nebel, Tau oder bei zu erwartendem Regen/Tau streichen, bevor der Anstrich ausreichend trocken ist.

- Den Untergrund gründlich reinigen und mit sauberem Wasser nachspülen. Vollständig trocknen lassen.
- Verwittertes oder beschädigtes Holz bis auf tragfähigen Untergrund schleifen. Scharfe Kanten abrunden.
- Lose Farbe, lose Holzfasern und überschüssiges Harz entfernen.
- Rohes Holz, Hirnholz und Schnittflächen gemäß empfohlenem System behandeln. Hirnholz besonders sorgfältig sättigen.
- Das Produkt gut aufrühren. Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern, die auf derselben Fläche verwendet werden, vorher mischen, um Farbunterschiede zu begrenzen.

3. Verarbeitung

Das Produkt gleichmäßig mit geeignetem Werkzeug auftragen. In Längsrichtung des Holzes arbeiten und zu dünne Schichten, Läufer sowie Ansammlungen in Fugen oder Ecken vermeiden.

System	Details
Mit Grundierpinsel in Längsrichtung des Holzes auftragen. Gründlich ausstreichen; überschüssige Grundierung entfernen. Innerhalb von 1 Monat überarbeiten.	Für neues und verwittertes Außenholz, einschließlich imprägniertem Holz. Auch empfohlen unter deckenden Lasuren und Farben, besonders in der kalten Jahreszeit unter +5 °C. Nicht für Spritzauftrag geeignet.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Nicht in direkter Sonne oder auf stark erwärmtem Holz verarbeiten.
- Nicht streichen, wenn Kondenswasser, Regen, Nebel oder Tau zu erwarten sind.
- Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte und stehende Luft verlängern die Trocknung.
- Sicherstellen, dass das Holz trocken ist und der Anstrich trocknen kann, bevor Feuchtigkeit einwirkt.

5. Ergiebigkeit und Trocknungszeiten

Ergiebigkeit	Trocknung
Sägeraues Holz: 4-7 m ² /L. Gehobelte Flächen: 9-11 m ² /L.	Überstreichbar: ca. 24 Stunden bei 23 °C, 48 Stunden bei 15 °C, 72 Stunden bei 5 °C, ca. 1 Woche bei -5 °C.

6. Wichtige Hinweise

- Scharfe Kanten für bessere Kantendeckung abrunden.
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern vorher miteinander mischen.
- Keine unbekanntes Öle oder Zusätze hinzufügen.
- Nicht verdünnen, sofern die aktuelle technische Dokumentation dies nicht ausdrücklich vorschreibt.
- Bei Zweifel über alte Untergründe zuerst eine Probefläche anlegen.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Streichen auf feuchtem oder nicht ausreichend trockenem Holz.
- Unzureichende Reinigung oder Schleifarbeit.
- Zu dünner Auftrag.
- Hirnholz, Schnittflächen und Kanten auslassen.
- Streichen kurz vor Regen, Tau oder Nebel.
- Produkte mischen, die nicht miteinander kombiniert werden dürfen.

8. Pflege

Behandeltes Außenholz jährlich auf Schäden, Risse, offene Fugen, Verschmutzung und Abnutzung prüfen. Verschmutzte Oberflächen rechtzeitig reinigen. Kleine Schäden möglichst früh ausbessern, um weitere Feuchtebelastung zu begrenzen.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahreninformationen können je nach Farbe, Produktionscharge und Länderversion abweichen. Prüfen Sie daher immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS/MSDS). Allgemeine Sicherheitshinweise: außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, Handschuhe empfohlen, nicht in schlecht belüfteten Räumen verarbeiten und Produktreste nicht in Kanalisation oder Oberflächengewässer gelangen lassen.

Disclaimer: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline mit Sorgfalt erstellt und dient als praktische Beilage zur Bestellung. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Prüfen Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer/Verarbeiter muss beurteilen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.

[Aussenfarbeonline.de](https://aussenfarbeonline.de)

+31 85 001 0001

info@aussenfarbeonline.de