

## GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

# Jotun Visir Oljegrunning Pigmentert

Praktische bijsluiters voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van buitenhout. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

### TOEPASSING

gepigmenteerde, waterbestendige houtprimer voor buiten

### SYSTEEM

Aanbrengen met primerkwast. Goed uitborstelen. Kopshout 3-4 keer nat-in-nat. Binnen 1 maand afwerken met gewenste afwerklaag.

### VERBRUIK

Gezaagd hout: 4-7 m<sup>2</sup>/L.  
Geschaafd hout: 6-8 m<sup>2</sup>/L.  
Maximale spreiding van 4 m<sup>2</sup>/L niet overschrijden.

### ONDERGROND

Schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij

Jotun Visir Oljegrunning Pigmentert is een gepigmenteerde, waterbestendige houtprimer voor buiten.

Voor nieuw en verweerd buitenhout voorafgaand aan dekkende beitsen en verven. Bij temperaturen onder +5 °C Jotun Visir Oljegrunning Klar gebruiken. Niet geschikt voor spuitapplicatie.

## 1. Productomschrijving en toepassing

### Eigenschappen

- Bindt losse houtvezels.
- Geeft een goede ondergrond voor verdere behandeling.
- Beschermt tegen houtrot en oppervlakteschimmel.
- Pigmenten beschermen het hout tegen schadelijk UV-licht.

### Aanbevolen gebruik

Voor nieuw en verweerd buitenhout voorafgaand aan dekkende beitsen en verven. Bij temperaturen onder +5 °C Jotun Visir Oljegrunning Klar gebruiken. Niet geschikt voor spuitapplicatie.

## 2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, gezond, draagkrachtig en vrij van stof, vuil, vet, schimmel, algen, mos, losse verfdelen en andere verontreinigingen zijn. Schuur glanzende of harde oppervlakken mat en verwijder losse houtvezels.

**Belangrijk:** schilder niet op vochtig hout, bij regen, mist, dauw of wanneer regen/dauw wordt verwacht voordat de verflaag voldoende droog is.

- Reinig de ondergrond grondig en spoel na met schoon water. Laat volledig drogen.
- Schuur verweerd of beschadigd hout tot een gezonde ondergrond. Rond scherpe randen af.
- Verwijder losse verf, losse houtvezels en overtollig hars.
- Behandel kaal hout, kopshout en zaagvlakken volgens het geadviseerde systeem. Kopshout extra zorgvuldig verzadigen.
- Roer het product goed door. Meng blikken met verschillende productnummers die op hetzelfde vlak worden gebruikt om kleurverschillen te beperken.

### 3. Verwerking

Breng het product gelijkmatig aan met geschikt gereedschap. Werk in de lengterichting van het hout en voorkom te dunne lagen, druipers en ophoping in naden of hoeken.

Stelsiem	Details
Aanbrengen met primerkwast. Goed uitborstelen. Kopshout 3-4 keer nat-in-nat. Binnen 1 maand afwerken met gewenste afwerklaag.	Voor nieuw en verweerd buitenhout voorafgaand aan dekkende beitsen en verven. Bij temperaturen onder +5 °C Jotun Visir Oljegrinning Klar gebruiken. Niet geschikt voor spuitapplicatie.

### 4. Verwerkingsomstandigheden

- Niet verwerken in volle zon of op sterk opgewarmd hout.
- Niet schilderen bij kans op condens, regen, mist of dauw.
- Lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid en stilstaande lucht verlengen de droogtijd.
- Zorg dat het hout droog is en dat de verflaag kan drogen voordat vochtbelasting optreedt.

### 5. Verbruik en droogtijden

Verbruik	Droogtijd
Gezaagd hout: 4-7 m <sup>2</sup> /L. Geschaafd hout: 6-8 m <sup>2</sup> /L. Maximale spreiding van 4 m <sup>2</sup> /L niet overschrijden.	Overschilderbaar: ca. 24 uur bij 23 °C, 48 uur bij 15 °C, 72 uur bij 5 °C.

### 6. Belangrijke aandachtspunten

- Rond scherpe randen af voor betere kantendeckking.
- Meng blikken met verschillende productnummers vooraf door elkaar.
- Voeg geen onbekende oliën of additieven toe.
- Verdun niet, tenzij de actuele technische documentatie dit specifiek voorschrijft.
- Zet bij twijfel over een oude ondergrond eerst een proefvlak.

### 7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Schilderen op vochtig of onvoldoende gedroogd hout.
- Onvoldoende reinigen of schuren.
- Te dun aanbrengen.
- Kopse kanten, zaagvlakken en randen overslaan.
- Schilderen vlak voor regen, dauw of mist.
- Producten mengen die niet met elkaar gecombineerd mogen worden.

### 8. Onderhoud

Controleer behandeld buitenhout jaarlijks op beschadigingen, scheuren, open naden, vuilaanslag en slijtage. Reinig vervuilde oppervlakken tijdig. Kleine beschadigingen bij voorkeur vroeg herstellen om verdere vochtbelasting te beperken.

### 9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS). Algemene veiligheidsadviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, handschoenen aanbevolen, niet verwerken in slecht geventileerde ruimtes en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater.

---

**Disclaimer:** Deze gebruiksaanwijzing is met zorg samengesteld door Buitenverfonline en bedoeld als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper/verwerker moet beoordelen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.

[Buitenverfonline.nl](https://www.buitenverfonline.nl)

085 001 0001

[info@buitenverfonline.nl](mailto:info@buitenverfonline.nl)