

FICHE TECHNIQUE

Jotun Demidekk CleanTech / Jotun Drygolin Power Clean

Traduction française de la fiche technique officielle. Les valeurs techniques, chiffres, codes produit et spécifications ont été repris sans modification du document source.

TYPE

Protection opaque du bois pour l'extérieur. Peinture acrylique autonettoyante.

DEGRÉ DE BRILLANCE

15

RENDEMENT

Recommandé, bois scié:
6-10 m²/liter;
Recommandé, bois raboté:
9-12 m²/liter

CODE PRODUIT

53962
6XN

Bron: DRYGOLIN Power Clean - TDS 53962. Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées avec soin à partir de la fiche technique officielle de Jotun.

Description du produit

Type

Protection opaque du bois pour l'extérieur. Peinture acrylique autonettoyante.

Caractéristiques et avantages

DRYGOLIN Power Clean est une peinture acrylique autonettoyante qui donne année après année un aspect fraîchement peint.

La technologie autonettoyante assure une absorption minimale de la saleté et une protection très longue durée. Le produit est particulièrement efficace contre les champignons noirs.

Conserve longtemps la couleur et la brillance, sèche rapidement et est facile à appliquer.

Utilisation recommandée

À utiliser en combinaison avec VISIR Oljegrunding dans le cadre d'un système de traitement. À appliquer sur bois neuf, déjà lasuré ou peint, ainsi que sur bois imprégné. Convient également comme couche de finition sur gouttières et éléments de façade en plastique ou métal préalablement apprêtés, couramment utilisés sur les bâtiments. Apprêter d'abord le métal avec QUICK Bengalack Grunning.

Données produit

Conditionnement	3 L (niveau de remplissage 2.7 L) et 10 L (niveau de remplissage 9 L)
Bases disponibles	Klassisk Hvit, A-, B-, C-, Oxide red-, Ochre- et Yellow base. Klassisk Hvit base can be used unmixed as Klassisk Hvit (S0500-N).
Mise à la teinte	Les bases doivent être teintées avec Jotun Multicolor.
Couleurs	La base White peut être utilisée non teintée comme White.
Degré de brillance	15
Type générique	Based on special acrylic.
Extrait sec en volume	38 ± 2 volume%
Densité	1.25
pH	8,5
COV du mélange prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour le produit (cat. A/d): 130 g/l. Le produit contient max. 65 g/l VOC.

Données d'application

Remarques

Minimum 3 coats on edges et planed surfaces (100 µm dry paint film).

Les traitements antérieurs au goudron/huile minérale et les nœuds peuvent provoquer une décoloration/des cloques de la couche de finition. L'huile de lin/les huiles présentes dans le support peuvent provoquer des cloques et un écaillage. Le soleil sur un traitement semi-sec peut provoquer une peau de surface et des cloques. L'application sur un bardage ignifugé peut provoquer des efflorescences salines/écaillage.

Mesures pour éviter les différences de couleur

- Mélanger le contenu des pots portant des numéros de lot différents. Bien remuer. Le numéro de production figure après les lettres SZ ou SV sur l'étiquette à l'avant du pot.
- Il est préférable d'utiliser le même numéro de lot sur une même zone définie. Changer de pot au milieu d'une façade ou d'une zone délimitée augmente le risque de différence de couleur visible.
- Des différences de couleur peuvent apparaître lorsque le produit est mélangé sur différentes machines et/ou à des moments différents. Tenez-en compte si vous devez acheter davantage de produit ultérieurement pour le même projet.
- Si vous constatez des différences visibles, contactez votre point de vente ou Jotun Technical Service (tél. +47 33457530).

Outils / méthodes d'application

Brosse, rouleau ou pulvérisation.

Nettoyage des outils

Eau et JOTUN Penselrens.

Diluant

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Dilution

Ne pas ajouter d'additifs huileux.

Données indicatives pour pulvérisation airless

Élément	Valeur
Buse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Angle de pulvérisation	40-50°
Pression à la buse	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Rendement et épaisseur de film

Support	Rendement (m ² /liter)	Wet (µm)	Dry (µm)
Recommandé, bois scié	6-10	100-167	38-63
Recommandé, bois raboté	9-12	83-111	32-42

Conditions pendant l'application

Ne pas peindre en cas de risque de condensation ou de pluie et attendre que le film soit sec. En cas de risque de condensation, terminer l'application à temps afin que le revêtement puisse sécher avant l'apparition de condensation.

- Une humidité relative élevée (RH%) prolonge considérablement le temps de séchage des produits à l'eau.
- L'air chaud peut contenir plus d'humidité que l'air froid et une baisse de température peut provoquer de la condensation.
- L'air stagnant ralentit le séchage et augmente le risque de condensation.
- Une basse température et la condensation peuvent entraîner une formation/prise de film insuffisante.

Le produit contient des agents efficaces contre les moisissures de surface. Dans des conditions défavorables de séchage et de durcissement, une décoloration jaune visible peut apparaître en surface. Ce phénomène de surface disparaîtra après un certain temps sous l'influence de la lumière et des rayons UV. Il n'affecte pas l'efficacité contre les moisissures de surface et ne réduit pas la qualité ni la durabilité du produit.

Temps de séchage

Les temps de séchage peuvent varier selon la température, l'humidité, le vent, l'absorption et l'épaisseur de film.

Conditions pendant l'application	Dust dry	Recoatable / minimum
50% / 73 °F / 73 °F	0.5 h	2 h
50% / 59 °F / 59 °F	1 h	3 h
50% / 41 °F / 41 °F	1.5 h	6 h

Mode d'emploi

Le support doit être propre, sain et sec. Arrondir les arêtes vives pour une meilleure couverture des bords.

New planed woodwork: 3 coats. New sawn woodwork: 2 coats. Previously treated woodwork: 2 coats.

Wash the house when needed with JOTUN Kraftvask, diluted 1:15.

Stockage

Conserver le récipient à l'abri du gel et en position verticale pendant le stockage et le transport.

Élimination des déchets

La peinture liquide et les eaux de lavage contenant des résidus de peinture ne doivent pas être déversées dans les égouts ou les cours d'eau. Elles doivent être remises à un centre local agréé.

Élimination des déchets Doit être vide et sec.

Santé et sécurité

Respecter les consignes environnementales et de précaution indiquées sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité a été établie pour ce produit. Des informations détaillées sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que les précautions d'emploi figurent dans la fiche de données de sécurité.

Clause de non-responsabilité: Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées avec soin à partir de la fiche technique officielle de Jotun. En cas de doute, vérifiez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité actuelle et la documentation technique actuelle de Jotun. Les valeurs techniques, codes produit et spécifications proviennent du document source.