

TECHNISCH DATABLAD

Jotun LADY Aqua Matt

Nederlandse vertaling van het officiële technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument.

TYPE	GLANSGRAAD	VERBRUIK	PRODUCTCODE
Matte verf voor natte ruimtes	05 mat	8-10 m ² /liter	53722

Bron: Jotun TDS 53722, uitgave 18.03.2026. Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad.

Productomschrijving

Type

Matte verf voor badkamers en natte ruimtes.

Eigenschappen en voordelen

- Onderdeel van Jotuns goedgekeurde natruimtesysteem.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; aanbevolen door Fagrådet for våtrom.
- Vochtbestendig, slijtvast en vlekafstotend.
- Bevat schimmelwerende middelen.

Aanbevolen gebruik

Als waterdichte en waterafstotende afwerking op wanden en plafonds in vochtige en natte ruimtes, ook in ziekenhuizen, voedselverwerkingsbedrijven en andere plaatsen waar een duurzaam en vochtbestendig oppervlak nodig is. Uitsluitend voor toepassing binnen. Het systeem is niet getest en niet aanbevolen in stoomruimtes of stoombaden.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	0,75 L (vulling 0,68 L), 3 L (vulling 2,7 L) en 10 L (vulling 9 L)
Beschikbare basissen	Wit, A, B en C
Kleuren mengen	Een witte basis die als witte kleur is gekocht mag niet worden aangekleurd. Alle andere kleurrecepturen worden aangemengd met Jotun Multicolor, tot 10% met Jotun Multicolor kleurpasta. De witte basis kan onaangekleurd als wit worden gebruikt.
Glansgraad	05 mat
Generiek type	Acrylverf.
Vaste stof op volume	43 ± 2 volume%
Soortelijk gewicht	1,4
VOC gebruiksklaar mengsel	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a): 30 g/l. Het product bevat maximaal 1 g/l VOC.

Applicatiegegevens

Applicatiegereedschap	Bij voorkeur een roller; een kwast of airless spuit kan ook worden gebruikt. Rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen.
Verduunning en reiniging	Het product mag niet worden verdund. Reinig gereedschap met water en JOTUN Penselrens.

Richtgegevens voor airless spuiten

Onderdeel	Waarde
Nozzle	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spuithoek	50-80°
Druk bij nozzle	15 MPa (150 kg/cm ²)

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Nat (µm)	Droog (µm)
Aanbevolen	8-10	100-125	41-51

Omstandigheden tijdens aanbrengen

- Temperatuur van ondergrond en lucht minimaal +10 °C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%.

Droogtijden

Toestand	Tijd
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	4 uur
Gebruiksklaar	10 dagen
Volledig uitgehard	10 dagen

Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Het oppervlak mag minimaal 10 dagen niet aan water worden blootgesteld.

Gebruiksaanwijzing

Stap	Uitvoering
Primer en weefsel	JOTUN Grunning og lim for våtrom onverdund aanbrengen, verbruik 4-5 m ² /liter, met een langharige roller. Hang JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V of JOTUN Slett vegg for våtrom J960V, naad aan naad en met 1 cm overlap in inwendige hoeken. 12 uur laten drogen.
Tweede laag lijn	Opnieuw JOTUN Grunning og lim for våtrom aanbrengen, verbruik 4-5 m ² /liter. 12 uur laten drogen.
Aflaklaag	2 x LADY Aqua Matt, met minimaal 4 uur tussen de lagen.

Onderhoud

Reinig het oppervlak de eerste 10 dagen niet en stel het niet bloot aan water. Is reinigen daarna nodig, dan mag de pH van het reinigingsmiddel niet hoger zijn dan 9; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

Opslag en afvalverwijdering

Bewaar de verpakking tijdens opslag en transport vorstvrij en rechtop. Vloeibare verf en waswater met verfstrengen mogen niet in het riool of in het oppervlaktewater worden geloosd; lever ze in bij een erkend milieustation. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het plastic verpakkingsafval; verwijder eerst het metalen hengel.

Milieukeur en garantie

Erkend door Miljømerking Norge en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (2096 0002). Voldoet aan de emissie-eisen van M1. SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369. Product-specifieke EPD NEPD-8456-8129.

Jotun geeft dekkingsgarantie: het product dekt de ondergrondkleur na twee lagen op niet-zuigende ondergronden, mits de gebruiksaanwijzing is gevolgd. De garantie geeft recht op vervangende verf, niet op vergoeding van arbeidsloon.

Gezondheid en veiligheid

Neem de milieu- en voorzorgsaanwijzingen op de verpakking in acht. Voor dit product is een veiligheidsinformatieblad opgesteld. Gedetailleerde informatie over gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen staat in dat veiligheidsinformatieblad.

NOBB-modulenummer: 60679078. **Fabrikant:** Jotun A/S, Postbus 2021, 3202 Sandefjord, Noorwegen.

Disclaimer: Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument. Controleer bij twijfel altijd het etiket, het actuele veiligheidsinformatieblad en de actuele technische documentatie van Jotun.