

TECHNISCHES DATENBLATT

Jotun LADY Aqua Matt

Deutsche Übersetzung des offiziellen technischen Datenblattes. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen.

TYP Matte Farbe für Nassräume	GLANZGRAD 05 matt	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter	PRODUKTCODE 53722
--	------------------------------------	--	------------------------------------

Quelle: Jotun TDS 53722, Ausgabe 18.03.2026. Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt.

Produktbeschreibung

Typ

Matte Farbe für Badezimmer und Nassräume.

Eigenschaften und Vorteile

- Teil des zugelassenen Jotun Nassraumsystems.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; empfohlen von Fagrådet for våtrom.
- Feuchtebeständig, strapazierfähig und fleckabweisend.
- Enthält schimmelhemmende Wirkstoffe.

Empfohlene Anwendung

Als wasserdichte und wasserabweisende Beschichtung auf Wänden und Decken in feuchten und nassen Räumen, auch in Krankenhäusern, Lebensmittelbetrieben und an anderen Orten, an denen eine dauerhafte und feuchtebeständige Oberfläche erforderlich ist. Ausschließlich für den Innenbereich. Das System ist in Dampfzimmern und Dampfbädern nicht geprüft und nicht empfohlen.

Produktdaten

Gebindegrößen	0,75 L (Füllmenge 0,68 L), 3 L (Füllmenge 2,7 L) und 10 L (Füllmenge 9 L)
Verfügbare Basen	Weiß, A, B und C
Abtönen	Eine weiße Basis, die als weißer Farbton gekauft wurde, darf nicht abgetönt werden. Alle anderen Farbrezepturen werden über Jotun Multicolor gemischt, bis zu 10% mit Jotun Multicolor Abtönpaste. Die weiße Basis kann unabgetönt als Weiß verwendet werden.
Glanzgrad	05 matt
Generischer Typ	Acrylfarbe.
Festkörper nach Volumen	43 ± 2 Volumen-%
Dichte	1,4
VOC gebrauchsfertige Mischung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungsdaten

Auftragswerkzeuge	Vorzugsweise eine Rolle; Pinsel oder Airless-Spritzgerät sind ebenfalls möglich. Satt und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung und Reinigung	Das Produkt darf nicht verdünnt werden. Werkzeuge mit Wasser und JOTUN Penselrens reinigen.

Richtwerte für das Airless-Spritzen

Merkmal	Wert
Düse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spritzwinkel	50-80°
Düsendruck	15 MPa (150 kg/cm²)

Verbrauch und Schichtdicke

	Verbrauch (m²/Liter)	Nass (µm)	Trocken (µm)
Empfohlen	8-10	100-125	41-51

Bedingungen während des Auftrags

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit maximal 70%.

Trockenzeiten

Zustand	Zeit
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	4 Stunden
Gebrauchsfertig	10 Tage
Vollständig ausgehärtet	10 Tage

Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Die Fläche darf mindestens 10 Tage lang keinem Wasser ausgesetzt werden.

Gebrauchsanweisung

Schritt	Ausführung
Grundierung und Gewebe	JOTUN Grunning og lim for våtrom unverdünnt auftragen, Verbrauch 4-5 m²/Liter, mit einer langflorigen Rolle. JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V oder JOTUN Slett vegg for våtrom J960V Bahn an Bahn anbringen, mit 1 cm Überlappung in Innenecken. 12 Stunden trocknen lassen.
Zweite Klebeschicht	Erneut JOTUN Grunning og lim for våtrom auftragen, Verbrauch 4-5 m²/Liter. 12 Stunden trocknen lassen.
Deckanstrich	2 x LADY Aqua Matt, mit mindestens 4 Stunden zwischen den Anstrichen.

Pflege

Reinigen Sie die Fläche in den ersten 10 Tagen nicht und setzen Sie sie keinem Wasser aus. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spesialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

Lagerung und Entsorgung

Verpackung bei Lagerung und Transport frostfrei und stehend aufbewahren. Flüssige Farbe und Waschwasser mit Farbresten dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen; geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle ab. Leere und trockene Gebinde können über die Kunststoffverpackungen entsorgt werden; entfernen Sie zuvor den Metallbügel.

Umweltzeichen und Garantie

Anerkannt von Miljømerking Norge und erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Svanen (2096 0002). Erfüllt die Emissionsanforderungen von M1. SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369. Produktspezifische EPD NEPD-8456-8129.

Jotun gibt eine Deckkraftgarantie: Das Produkt deckt den Farbton des Untergrundes nach zwei Anstrichen auf nicht saugenden Untergründen, sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wurde. Die Garantie gibt Anspruch auf Ersatzfarbe, nicht auf Erstattung von Arbeitslohn.

Gesundheit und Sicherheit

Beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtshinweise auf der Verpackung. Für dieses Produkt wurde ein Sicherheitsdatenblatt erstellt. Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in diesem Sicherheitsdatenblatt.

NOBB-Modulnummer: 60679078. **Hersteller:** Jotun A/S, Postfach 2021, 3202 Sandefjord, Norwegen.

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen. Prüfen Sie im Zweifelsfall immer das Etikett, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.