

FICHE TECHNIQUE

Jotun LADY Aqua Matt

Traduction française de la fiche technique officielle. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source.

TYPE	BRILLANCE	RENDEMENT	CODE PRODUIT
Peinture mate pour pièces humides	05 mat	8-10 m ² /litre	53722

Source: Jotun TDS 53722, édition 18.03.2026. Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun.

Description du produit

Type

Peinture mate pour salles de bains et pièces humides.

Caractéristiques et avantages

- Partie du système pièces humides agréé de Jotun.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; recommandé par Fagrådet for våtrom.
- Résistant à l'humidité, durable et anti-taches.
- Contient des agents antifongiques.

Usage recommandé

Comme finition étanche et hydrofuge sur murs et plafonds de pièces humides, y compris dans les hôpitaux, les entreprises agroalimentaires et partout où une surface durable et résistante à l'humidité est requise. Exclusivement pour l'intérieur. Le système n'est ni testé ni recommandé dans les hammams et bains de vapeur.

Données produit

Conditionnements	0,75 L (remplissage 0,68 L), 3 L (remplissage 2,7 L) et 10 L (remplissage 9 L)
Bases disponibles	Blanc, A, B et C
Mise à la teinte	Une base blanche achetée comme teinte blanche ne doit pas être teintée. Toutes les autres formulations sont mélangées via Jotun Multicolor, jusqu'à 10% avec les colorants Jotun Multicolor. La base blanche peut être utilisée non teintée comme blanc.
Brillance	05 mat
Type générique	Peinture acrylique.
Extrait sec en volume	43 ± 2 % en volume
Densité	1,4
COV du mélange prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Le produit contient au maximum 1 g/l de COV.

Données d'application

Outils d'application	De préférence un rouleau; la brosse ou le pistolet airless sont également possibles. Appliquer généreusement et régulièrement.
Dilution et nettoyage	Le produit ne doit pas être dilué. Nettoyez les outils à l'eau et avec JOTUN Penselrens.

Valeurs indicatives pour la pulvérisation airless

Élément	Valeur
Buse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Angle de pulvérisation	50-80°
Pression à la buse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rendement et épaisseur de film

	Rendement (m ² /litre)	Humide (µm)	Sec (µm)
Recommandé	8-10	100-125	41-51

Conditions pendant l'application

- Température du support et de l'air au minimum +10 °C.
- Humidité relative de l'air maximum 70%.

Temps de séchage

État	Durée
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	4 heures
Prêt à l'usage	10 jours
Durcissement complet	10 jours

Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. La surface ne doit pas être exposée à l'eau pendant au moins 10 jours.

Mode d'emploi

Étape	Exécution
Primaire et toile	Appliquer JOTUN Grunning og lim for våtrom non dilué, consommation 4-5 m ² /litre, au rouleau à poils longs. Poser JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V ou JOTUN Slett vegg for våtrom J960V, lé contre lé, avec 1 cm de recouvrement dans les angles rentrants. Laisser sécher 12 heures.
Deuxième couche de colle	Appliquer de nouveau JOTUN Grunning og lim for våtrom, consommation 4-5 m ² /litre. Laisser sécher 12 heures.
Couche de finition	2 x LADY Aqua Matt, avec au minimum 4 heures entre les couches.

Entretien

Ne nettoyez pas la surface pendant les 10 premiers jours et ne l'exposez pas à l'eau. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

Stockage et élimination

Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel pendant le stockage et le transport. La peinture liquide et l'eau de lavage contenant des restes de peinture ne doivent pas être rejetées dans les égouts ou les eaux de surface; remettez-les à un point de collecte agréé. Les emballages vides et secs peuvent être déposés avec les emballages plastiques; retirez d'abord l'anse métallique.

Écolabel et garantie

Reconnu par Miljømerking Norge et conforme aux exigences de l'écolabel Svanen (2096 0002). Conforme aux exigences d'émission M1. SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369. EPD spécifique au produit NEPD-8456-8129.

Jotun offre une garantie d'opacité: le produit couvre la teinte du support après deux couches sur supports non absorbants, à condition que le mode d'emploi ait été respecté. La garantie donne droit à de la peinture de remplacement, non au remboursement de la main-d'oeuvre.

Santé et sécurité

Respectez les mentions relatives à l'environnement et aux précautions figurant sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité a été établie pour ce produit. Les informations détaillées sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que sur les mesures de précaution figurent dans cette fiche.

Numéro de module NOBB: 60679078. **Fabricant:** Jotun A/S, Boîte postale 2021, 3202 Sandefjord, Norvège.

Clause de non-responsabilité: Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source. En cas de doute, consultez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité en vigueur et la documentation technique actuelle de Jotun.