

FICHE TECHNIQUE

Jotun LADY Perfection

Traduction française de la fiche technique officielle. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source.

TYPE	BRILLANCE	RENDEMENT	CODE PRODUIT
Peinture en dispersion, entièrement mate	02 entièrement mat	8-10 m²/litre	34702

Source: Jotun TDS 34702, édition 16.03.2026. Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun.

Description du produit

Type

Peinture en dispersion en phase aqueuse pour l'intérieur, dans des pièces sèches.

Caractéristiques et avantages

- Plafond entièrement mat, sans différences de brillance.
- Application facile, sans coulures ni projections.
- Résultat sans taches.
- Garantie d'opacité en deux couches.

Usage recommandé

Pour plafonds lisses en panneaux, enduit, béton, toile de verre et enduit de lissage, à l'intérieur dans des pièces sèches. Pour les plafonds en panneaux de bois, Jotun recommande LADY Supreme Finish.

Données produit

Conditionnements	Base blanche: 3 L (remplissage 2,7 L) et 10 L (remplissage 9 L). Base B: 3 L (remplissage 2,7 L)
Bases disponibles	Base blanche et base B
Mise à la teinte	Les bases doivent être teintées avec Jotun Multicolor, jusqu'à 10% avec les colorants Jotun Multicolor. Une base blanche achetée comme teinte blanche ne doit pas être teintée. La base blanche peut être utilisée non teintée comme blanc.
Brillance	02 entièrement mat
Type générique	Peinture en dispersion en phase aqueuse.
Extrait sec en volume	33 ± 2 % en volume
Densité	1,33
COV du mélange prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Le produit contient au maximum 10 g/l de COV.

Données d'application

Outils d'application	De préférence un rouleau; la brosse ou le pistolet airless sont également possibles. Appliquer généreusement et régulièrement.
Dilution et nettoyage	Eau et JOTUN Penselrens pour le nettoyage des outils.

Valeurs indicatives pour la pulvérisation airless

Élément	Valeur
Buse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Angle de pulvérisation	50-80°
Pression à la buse	Minimum 15 MPa (150 kg/cm ²)

Rendement et épaisseur de film

	Rendement (m ² /litre)	Humide (µm)	Sec (µm)
Recommandé	8-10	100-125	33-41

Conditions pendant l'application

- Température de la surface et de l'air au minimum +10 °C.
- De préférence au rouleau; la brosse ou le pistolet airless sont également possibles.

Temps de séchage

État	Durée
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	3 heures

Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Le document source ne mentionne pas de durée pour prêt à l'usage et durcissement complet pour ce produit.

Mode d'emploi

Étape	Exécution
Préparation	Nettoyer avec JOTUN Spesialvask før maling, matifier les couches brillantes et dépoussiérer. Fer nu et têtes de clous: QUICK Bengalack Grunning.
Primaire	Supports farinants, traversants et poreux: impression à la brosse avec LADY Essence. Plafonds décolorés par la suie ou la nicotine: JOTUN Kvist- og sperregrunning.
Couche de finition	2 x LADY Perfection.

Entretien

Le produit ne doit pas être lavé. Le lavage provoque des taches. La poussière peut être enlevée à sec avec un chiffon doux non pelucheux ou une brosse. En cas de salissure, la solution est de repeindre.

Stockage et élimination

Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel pendant le stockage et le transport. La peinture liquide et l'eau de lavage contenant des restes de peinture ne doivent pas être rejetées dans les égouts ou les eaux de surface; remettez-les à un point de collecte agréé. Les emballages vides et secs peuvent être déposés avec les emballages plastiques; retirez d'abord l'anse métallique.

Écolabel et garantie

Reconnu par Miljømerking Norge et conforme aux exigences de l'écolabel Svanen (2096 0002). Conforme aux exigences d'émission M1. Le seau contient jusqu'à 60% de plastique recyclé PCR; cela ne vaut pas pour le couvercle.

Jotun offre une garantie d'opacité: le produit couvre la teinte du support après deux couches sur supports non absorbants, à condition que le mode d'emploi ait été respecté. La garantie donne droit à de la peinture de remplacement, non au remboursement de la main-d'oeuvre.

Santé et sécurité

Respectez les mentions relatives à l'environnement et aux précautions figurant sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité a été établie pour ce produit. Les informations détaillées sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que sur les mesures de précaution figurent dans cette fiche.

Numéro de module NOBB: 42044604. **Fabricant:** Jotun A/S, Boîte postale 2021, 3202 Sandefjord, Norvège.

Clause de non-responsabilité: Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source. En cas de doute, consultez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité en vigueur et la documentation technique actuelle de Jotun.