

TECHNISCHES DATENBLATT

Jotun LADY Pure Color

Deutsche Übersetzung des offiziellen technischen Datenblattes. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen.

TYP Wasserverdünnbare Acrylfarbe, supermatt	GLANZGRAD 01 supermatt	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter	PRODUKTCODE 14280
--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Quelle: Jotun TDS 14280, Ausgabe 17.08.2026. Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt.

Produktbeschreibung

Typ

Lösemittelfreie wasserverdünnbare Acrylfarbe für innen, in trockenen Räumen.

Eigenschaften und Vorteile

- Supermatt, ohne Glanzreflexion.
- Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen.
- Strapazierfähige und abwischbare Oberfläche.
- Sehr niedriger VOC-Gehalt: maximal 1 g/l.

Empfohlene Anwendung

Für glatte Wände in trockenen Innenräumen, etwa Bauplatten, Putz, überstreichbare Tapete, Beton und gespachtelte Untergründe. Für Holzpaneele empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.

Produktdaten

Gebindegrößen	0,75 L (Füllmenge 0,68 L), 3 L (Füllmenge 2,7 L) und 10 L (Füllmenge 9 L)
Verfügbare Basen	Weiß, A, B und C
Abtönen	Alle Basen müssen mit Jotun Multicolor abgetönt werden.
Glanzgrad	01 supermatt
Generischer Typ	Wasserverdünnbare Acrylfarbe.
Festkörper nach Volumen	39 ± 2 Volumen-%
Dichte	1,4
VOC gebrauchsfertige Mischung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungsdaten

Auftragswerkzeuge	Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzgerät.
Verdünnung und Reinigung	Wasser und JOTUN Penselrens zum Reinigen der Werkzeuge.

Richtwerte für das Airless-Spritzen

Merkmal	Wert
Düse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spritzwinkel	50-80°
Düsendruck	Nach Empfehlung des Pumpenherstellers

Verbrauch und Schichtdicke

	Verbrauch (m²/Liter)	Nass (µm)	Trocken (µm)
Empfohlen	8-10	100-125	39-49

Bedingungen während des Auftrags

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Ganze Bahnen von oben nach unten in derselben Richtung über die gesamte Wand rollen.

Trockenzeiten

Zustand	Zeit
Staubb trocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	2 Stunden
Gebrauchsfertig	ca. 3 Tage
Vollständig ausgehärtet	4 Wochen

Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

Gebrauchsanweisung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben.
Grundierung	Durch Ruß, Nikotin oder Ähnliches verfärbter Untergrund: JOTUN Kvist- og sperregrunning. Textiltapete: JOTUN Grunning for tapet.
Deckanstrich	2 x LADY Pure Color, satt und gleichmäßig auftragen. Auf saugenden, porösen Untergründen 3 Anstriche, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.

Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Verwenden Sie danach ein Mikrofaser Tuch mit Wasser oder milder Seifenlösung; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Der pH-Wert des Reinigungsmittels darf 9 nicht überschreiten. Leichte Spuren auf dunklen Farbtönen entfernen Sie mit einem Mikrofaser Tuch und klarem Wasser. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

Lagerung und Entsorgung

Verpackung bei Lagerung und Transport frostfrei und stehend aufbewahren. Flüssige Farbe und Waschwasser mit Farbresten dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen; geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle ab. Leere und trockene Gebinde können über die Kunststoffverpackungen entsorgt werden; entfernen Sie zuvor den Metallbügel.

Umweltzeichen und Garantie

Anerkannt von Miljømerking Norge und erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Svanen (2096 0002). Erfüllt die Emissionsanforderungen von M1 (Classification of Indoor Environment 2018). Der Eimer besteht zu bis zu 60% aus recyceltem PCR-Kunststoff; das gilt nicht für den Deckel.

Jotun gibt eine Deckkraftgarantie: Das Produkt deckt den Farbton des Untergrundes nach zwei Anstrichen auf nicht saugenden Untergründen, sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wurde. Die Garantie gibt Anspruch auf Ersatzfarbe, nicht auf Erstattung von Arbeitslohn.

Gesundheit und Sicherheit

Beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtshinweise auf der Verpackung. Für dieses Produkt wurde ein Sicherheitsdatenblatt erstellt. Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in diesem Sicherheitsdatenblatt.

NOBB-Modulnummer: 42091326. **Hersteller:** Jotun A/S, Postfach 2021, 3202 Sandefjord, Norwegen.

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen. Prüfen Sie im Zweifelsfall immer das Etikett, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.