

TECHNISCH DATABLAD

Jotun LADY Supreme Finish

Nederlandse vertaling van de officiële technische databladeren van de glansgraden 03, 40 en 80. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit de brondocumenten.

TYPE	GLANSGRAAD	VERBRUIK	PRODUCTCODE
Watergedragen olieverf voor binnenhout	03, 40 en 80	8-10 m ² /liter	45822 / 24020 / 24040

Bron: Jotun TDS 45822, 24020 en 24040, uitgave 17.01.2022. Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad.

Productomschrijving

Type

Watergedragen, polyurethaan-gemodificeerde olieverf voor binnenhoutwerk.

Eigenschappen en voordelen

- Gelijmatig, sterk en glad oppervlak.
- Zeer slijtvast; bestand tegen vlekken en veelvuldig reinigen.
- Lange open tijd en goede vloeïing.
- Laag van geur.

Aanbevolen gebruik

Als tussen- en aflaklaag op houten panelen, MDF, meubels, deuren, kozijnen en lijstwerk binnen.

Glansgraden

Glansgraad	Code	Glans	Vaste stof	S.g.	Droge laag	Overschilderbaar
Pure Matt 03	45822	03 Pure Matt	35 ± 3 volume%	1,1-1,4	niet vermeld	4 uur
Zijdeglans 40	24020	40 zijdeglans	33 ± 2 volume%	1,1-1,3	33-41 µm	6 uur
Hoogglans 80	24040	80 hoogglans	33 ± 2 volume%	1,1-1,3	33-41 µm	8 uur

De overige productgegevens en de verwerking zijn voor de drie glansgraden gelijk.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	Hoogglans 80: 0,75 L (vulling 0,68 L) en 3 L (vulling 2,7 L). Pure Matt 03 en zijdeglans 40: volgens de geldende prijslijst van Jotun.
Beschikbare basissen	Wit, A, B en C
Kleuren mengen	Basissen moeten worden aangekleurd met Jotun Multicolor, tot 10% met Jotun Multicolor kleurpasta. De witte basis kan onaangekleurd als wit worden gebruikt.

Glansgraad	03, 40 en 80
Generiek type	Watergedragen, polyurethaan-gemodificeerde olieverf.
Vaste stof op volume	Zie de tabel met glansgraden
Soortelijk gewicht	Zie de tabel met glansgraden
VOC gebruiksklaar mengsel	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/d): 130 g/l. Het product bevat maximaal 80 g/l VOC.

Applicatiegegevens

Applicatiegereedschap	Kwast, of roller en kwast. Rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen. Spuiten uitsluitend door professionele gebruikers.
Verdunning en reiniging	Het product is gebruiksklaar en mag niet worden verdund. Reinig gereedschap met water en JOTUN Penselrens.

Richtgegevens voor airless spuiten

Onderdeel	Waarde
Nozzle	0,20-0,36 mm (0,008-0,014")
Spuithoek	50-80°
Druk bij nozzle	15 MPa (150 kg/cm ²)

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Nat (µm)	Droog (µm)
Aanbevolen	8-10	100-125	33-41 (40 en 80); niet vermeld voor 03

Omstandigheden tijdens aanbrengen

- Temperatuur van lucht en oppervlak boven +10 °C tijdens het aanbrengen.
- Aanbrengen met kwast, of met roller en kwast. Rijkelijk en gelijkmatig.

Droogtijden

Toestand	Tijd
Stofdroog	2 uur
Overschilderbaar, minimaal	4 uur (03), 6 uur (40), 8 uur (80)
Gebruiksklaar	24 uur
Volledig uitgehard	4 weken

Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Droogtijden wijken af bij een andere temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie of laagdikte.

Gebruiksaanwijzing

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Vergeeld paneel: JOTUN Spesialrens gulnet panel 1:10, licht schuren, stofvrij maken. Eerder geschilderd hout: JOTUN Spesialvask før maling en licht schuren. MDF en harde, gladde oppervlakken: mat schuren en stofvrij maken.
Primer	Ongeschilderd houtwerk: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF en harde, gladde oppervlakken: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.
Aflaklaag	2 lagen LADY Supreme Finish. Licht tussenschuren geeft het beste eindresultaat.

Onderhoud

Reinig nieuw geschilderde oppervlakken de eerste vier weken niet. Is reinigen daarna nodig, dan mag de pH van het reinigingsmiddel niet hoger zijn dan 9; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

Opslag en afvalverwijdering

Bewaar de verpakking tijdens opslag en transport vorstvrij en rechtop. Vloeibare verf en waswater met verfstoffen mogen niet in het riool of in het oppervlaktewater worden geloosd; lever ze in bij een erkend milieustation. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het plastic verpakkingsafval; verwijder eerst het metalen hengel.

Milieukeur en garantie

Erkend door Miljømerking Norge en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (2096 0002). Het product voldoet aan BREEAM NOR HEA 02 en aan de emissie-eisen van M1.

Voor dit product geldt geen dekkingsgarantie in twee lagen zoals bij de LADY-wandverven. Twee lagen over de geadviseerde primer zijn de norm.

Gezondheid en veiligheid

Neem de milieu- en voorzorgsaanwijzingen op de verpakking in acht. Voor dit product is een veiligheidsinformatieblad opgesteld. Gedetailleerde informatie over gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen staat in dat veiligheidsinformatieblad.

NOBB-modulenummer: 42239306 (glansgraad 15); voor 03, 40 en 80 vermeldt het brondocument geen NOBB-modulenummer. **Fabrikant:** Jotun A/S, Postbus 2021, 3202 Sandefjord, Noorwegen.

Disclaimer: Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument. Controleer bij twijfel altijd het etiket, het actuele veiligheidsinformatieblad en de actuele technische documentatie van Jotun.