

## TECHNISCHES DATENBLATT

# Jotun LADY Supreme Finish

Deutsche Übersetzung der offiziellen technischen Datenblätter der Glanzgrade 03, 40 und 80. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus den Quelldokumenten übernommen.

|                                                          |                                   |                                   |                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TYP</b><br>Wasserverdünnbare<br>Ölfarbe für Innenholz | <b>GLANZGRAD</b><br>03, 40 und 80 | <b>VERBRAUCH</b><br>8-10 m²/Liter | <b>PRODUKTCODE</b><br>45822 / 24020 / 24040 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|

**Quelle:** Jotun TDS 45822, 24020 und 24040, Ausgabe 17.01.2022. Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt.

## Produktbeschreibung

### Typ

Wasserverdünnbare, polyurethanmodifizierte Ölfarbe für Holz im Innenbereich.

### Eigenschaften und Vorteile

- Gleichmäßige, feste und glatte Oberfläche.
- Sehr strapazierfähig; beständig gegen Flecken und häufige Reinigung.
- Lange offene Zeit und guter Verlauf.
- Geruchsarm.

### Empfohlene Anwendung

Als Zwischen- und Deckanstrich auf Holzpaneelen, MDF, Möbeln, Türen, Zargen und Leisten im Innenbereich.

## Glanzgrade

| Glanzgrad      | Code  | Glanz          | Festkörper    | Dichte  | Trockenschicht | Überstreichbar |
|----------------|-------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| Pure Matt 03   | 45822 | 03 Pure Matt   | 35 ± 3 Vol.-% | 1,1-1,4 | nicht genannt  | 4 Stunden      |
| Seidenglanz 40 | 24020 | 40 Seidenglanz | 33 ± 2 Vol.-% | 1,1-1,3 | 33-41 µm       | 6 Stunden      |
| Hochglanz 80   | 24040 | 80 Hochglanz   | 33 ± 2 Vol.-% | 1,1-1,3 | 33-41 µm       | 8 Stunden      |

Die übrigen Produktdaten und die Verarbeitung sind für die drei Glanzgrade gleich.

## Produktdaten

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebindegrößen</b>    | Hochglanz 80: 0,75 L (Füllmenge 0,68 L) und 3 L (Füllmenge 2,7 L). Pure Matt 03 und Seidenglanz 40: gemäß der jeweils gültigen Preisliste von Jotun.      |
| <b>Verfügbare Basen</b> | Weiß, A, B und C                                                                                                                                          |
| <b>Abtönen</b>          | Basen müssen mit Jotun Multicolor abgetönt werden, bis zu 10% mit Jotun Multicolor Abtönpaste. Die weiße Basis kann unabgetönt als Weiß verwendet werden. |
| <b>Glanzgrad</b>        | 03, 40 und 80                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generischer Typ</b>               | Wasserverdünnbare, polyurethanmodifizierte Ölfarbe.                                       |
| <b>Festkörper nach Volumen</b>       | Siehe die Tabelle der Glanzgrade                                                          |
| <b>Dichte</b>                        | Siehe die Tabelle der Glanzgrade                                                          |
| <b>VOC gebrauchsfertige Mischung</b> | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l. Das Produkt enthält maximal 80 g/l VOC. |

## Verarbeitungsdaten

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragswerkzeuge</b>        | Pinzel oder Rolle und Pinzel. Satt und gleichmäßig auftragen. Spritzen ausschließlich durch professionelle Anwender. |
| <b>Verdünnung und Reinigung</b> | Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Werkzeuge mit Wasser und JOTUN Penselrens reinigen.  |

## Richtwerte für das Airless-Spritzen

| Merkmal      | Wert                        |
|--------------|-----------------------------|
| Düse         | 0,20-0,36 mm (0,008-0,014") |
| Spritzwinkel | 50-80°                      |
| Düsendruck   | 15 MPa (150 kg/cm²)         |

## Verbrauch und Schichtdicke

|           | Verbrauch (m²/Liter) | Nass (µm) | Trocken (µm)                            |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Empfohlen | 8-10                 | 100-125   | 33-41 (40 und 80); für 03 nicht genannt |

## Bedingungen während des Auftrags

- Temperatur von Luft und Oberfläche während des Auftrags über +10 °C.
- Auftragen mit Pinzel oder mit Rolle und Pinzel. Satt und gleichmäßig.

## Trockenzeiten

| Zustand                    | Zeit                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Staubtrocken               | 2 Stunden                                      |
| Überstreichbar, mindestens | 4 Stunden (03), 6 Stunden (40), 8 Stunden (80) |
| Gebrauchsfertig            | 24 Stunden                                     |
| Vollständig ausgehärtet    | 4 Wochen                                       |

Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

## Gebrauchsanweisung

| Schritt       | Ausführung                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbehandlung | Vergilbte Paneele: JOTUN Spezialrens gulnet panel 1:10, leicht anschleifen, entstauben. Früher gestrichenes Holz: JOTUN Spezialvask før maling und leicht anschleifen. MDF und harte, glatte Flächen: mattschleifen und entstauben. |
| Grundierung   | Ungestrichenes Holz: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF und harte, glatte Flächen: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.                                                                                                         |
| Deckanstrich  | 2 Anstriche LADY Supreme Finish. Leichtes Zwischenschleifen ergibt das beste Endergebnis.                                                                                                                                           |

## Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

## Lagerung und Entsorgung

Verpackung bei Lagerung und Transport frostfrei und stehend aufbewahren. Flüssige Farbe und Waschwasser mit Farbresten dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen; geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle ab. Leere und trockene Gebinde können über die Kunststoffverpackungen entsorgt werden; entfernen Sie zuvor den Metallbügel.

## Umweltzeichen und Garantie

Anerkannt von Miljømerking Norge und erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Svanen (2096 0002). Das Produkt erfüllt BREEAM NOR HEA 02 und die Emissionsanforderungen von M1.

Für dieses Produkt gilt keine Deckkraftgarantie in zwei Anstrichen wie bei den LADY-Wandfarben. Zwei Anstriche über der empfohlenen Grundierung sind die Regel.

## Gesundheit und Sicherheit

Beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtshinweise auf der Verpackung. Für dieses Produkt wurde ein Sicherheitsdatenblatt erstellt. Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in diesem Sicherheitsdatenblatt.

**NOBB-Modulnummer:** 42239306 (Glanzgrad 15); für 03, 40 und 80 nennt das Quelldokument keine NOBB-Modulnummer.

**Hersteller:** Jotun A/S, Postfach 2021, 3202 Sandefjord, Norwegen.

*Haftungsausschluss: Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen. Prüfen Sie im Zweifelsfall immer das Etikett, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.*