

FICHE TECHNIQUE

Jotun LADY Supreme Finish

Traduction française des fiches techniques officielles des brillances 03, 40 et 80. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification des documents sources.

TYPE	BRILLANCE	RENDEMENT	CODE PRODUIT
Peinture à l'huile en phase aqueuse pour bois	03, 40 et 80	8-10 m²/litre	45822 / 24020 / 24040

Source: Jotun TDS 45822, 24020 et 24040, édition 17.01.2022. Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun.

Description du produit

Type

Peinture à l'huile modifiée polyuréthane, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures.

Caractéristiques et avantages

- Surface régulière, solide et lisse.
- Très résistante; supporte les taches et un nettoyage fréquent.
- Temps ouvert long et bon rendu.
- Faible odeur.

Usage recommandé

Comme couche intermédiaire et de finition sur panneaux de bois, MDF, meubles, portes, encadrements et moulures à l'intérieur.

Brillances

Brillance	Code	Aspect	Extrait sec	Densité	Film sec	Recouvrable
Pure Matt 03	45822	03 Pure Matt	35 ± 3 % vol.	1,1-1,4	non mentionné	4 heures
Satiné 40	24020	40 satiné	33 ± 2 % vol.	1,1-1,3	33-41 µm	6 heures
Brillant 80	24040	80 brillant	33 ± 2 % vol.	1,1-1,3	33-41 µm	8 heures

Les autres données produit et la mise en oeuvre sont identiques pour les trois brillances.

Données produit

Conditionnements	Brillant 80: 0,75 L (remplissage 0,68 L) et 3 L (remplissage 2,7 L). Pure Matt 03 et satiné 40: selon le tarif Jotun en vigueur.
Bases disponibles	Blanc, A, B et C
Mise à la teinte	Les bases doivent être teintées avec Jotun Multicolor, jusqu'à 10% avec les colorants Jotun Multicolor. La base blanche peut être utilisée non teintée comme blanc.
Brillance	03, 40 et 80

Type générique	Peinture à l'huile modifiée polyuréthane, en phase aqueuse.
Extrait sec en volume	Voir le tableau des brillances
Densité	Voir le tableau des brillances
COV du mélange prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour le produit (cat. A/d): 130 g/l. Le produit contient au maximum 80 g/l de COV.

Données d'application

Outils d'application	Brosse, ou rouleau et brosse. Appliquer généreusement et régulièrement. Pulvérisation réservée aux professionnels.
Dilution et nettoyage	Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Nettoyez les outils à l'eau et avec JOTUN Penselrens.

Valeurs indicatives pour la pulvérisation airless

Élément	Valeur
Buse	0,20-0,36 mm (0,008-0,014")
Angle de pulvérisation	50-80°
Pression à la buse	15 MPa (150 kg/cm²)

Rendement et épaisseur de film

	Rendement (m²/litre)	Humide (µm)	Sec (µm)
Recommandé	8-10	100-125	33-41 (40 et 80); non mentionné pour 03

Conditions pendant l'application

- Température de l'air et de la surface supérieure à +10 °C pendant l'application.
- Application à la brosse, ou au rouleau et à la brosse. Généreusement et régulièrement.

Temps de séchage

État	Durée
Sec au toucher	2 heures
Recouvrable, minimum	4 heures (03), 6 heures (40), 8 heures (80)
Prêt à l'usage	24 heures
Durcissement complet	4 semaines

Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Les temps de séchage varient selon la température, l'humidité, la circulation d'air et l'épaisseur de couche.

Mode d'emploi

Étape	Exécution
Préparation	Panneaux jaunis: JOTUN Spesialrens gulnet panel 1:10, poncer légèrement, dépolir. Bois déjà peint: JOTUN Spesialvask før maling et ponçage léger. MDF et surfaces dures et lisses: matifier et dépolir.
Primaire	Bois non peint: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF et surfaces dures et lisses: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.
Couche de finition	2 couches de LADY Supreme Finish. Un ponçage léger entre les couches donne le meilleur résultat.

Entretien

Ne nettoyez pas les surfaces fraîchement peintes pendant les quatre premières semaines. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

Stockage et élimination

Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel pendant le stockage et le transport. La peinture liquide et l'eau de lavage contenant des restes de peinture ne doivent pas être rejetées dans les égouts ou les eaux de surface; remettez-les à un point de collecte agréé. Les emballages vides et secs peuvent être déposés avec les emballages plastiques; retirez d'abord l'anse métallique.

Écolabel et garantie

Reconnu par Miljømerking Norge et conforme aux exigences de l'écolabel Svanen (2096 0002). Le produit satisfait à BREEAM NOR HEA 02 et aux exigences d'émission M1.

Ce produit ne bénéficie pas de la garantie d'opacité en deux couches comme les peintures murales LADY. Deux couches sur le primaire recommandé sont la règle.

Santé et sécurité

Respectez les mentions relatives à l'environnement et aux précautions figurant sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité a été établie pour ce produit. Les informations détaillées sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que sur les mesures de précaution figurent dans cette fiche.

Numéro de module NOBB: 42239306 (brillance 15); pour 03, 40 et 80, le document source ne mentionne pas de numéro de module NOBB. **Fabricant:** Jotun A/S, Boîte postale 2021, 3202 Sandefjord, Norvège.

Clause de non-responsabilité: Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source. En cas de doute, consultez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité en vigueur et la documentation technique actuelle de Jotun.