

FICHE TECHNIQUE

Jotun LADY Wonderwall

Traduction française de la fiche technique officielle. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source.

TYPE	BRILLANCE	RENDEMENT	CODE PRODUIT
Peinture acrylique en phase aqueuse, mate	05 mat	8-10 m ² /litre	39862

Source: Jotun TDS 39862, édition 22.10.2025. Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun.

Description du produit

Type

Peinture acrylique en phase aqueuse sans solvant, pour l'intérieur, dans des pièces sèches.

Caractéristiques et avantages

- Excellente lessivabilité, sans formation de taches après lavage.
- Surface anti-taches et très résistante.
- Garantie d'opacité en deux couches.
- Teneur en COV très faible: maximum 1 g/l.

Usage recommandé

Pour murs lisses à l'intérieur dans des pièces sèches: panneaux de construction, enduit, papier peint peignable, béton et supports enduits. Particulièrement adapté aux surfaces exigeant une forte lessivabilité et aux pièces très sollicitées. Pour les panneaux de bois, Jotun recommande LADY Supreme Finish.

Données produit

Conditionnements	0,75 L (remplissage 0,68 L), 3 L (remplissage 2,7 L) et 10 L (remplissage 9 L)
Bases disponibles	Blanc, A, B et C
Mise à la teinte	Les bases doivent être teintées avec Jotun Multicolor, jusqu'à 10% avec les colorants Jotun Multicolor. Une base blanche achetée comme teinte blanche ne doit pas être teintée. La base blanche peut être utilisée non teintée comme blanc.
Brillance	05 mat
Type générique	Peinture acrylique.
Extrait sec en volume	42 ± 2 % en volume
Densité	1,4 (base blanche)
COV du mélange prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Le produit contient au maximum 1 g/l de COV.

Données d'application

Outils d'application	De préférence un rouleau; la brosse ou le pistolet airless sont également possibles. Appliquer généreusement et régulièrement.
Dilution et nettoyage	Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Nettoyez les outils à l'eau et avec JOTUN Penselrens.

Valeurs indicatives pour la pulvérisation airless

Élément	Valeur
Buse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Angle de pulvérisation	50-80°
Pression à la buse	Selon les recommandations du fournisseur de pompe

Rendement et épaisseur de film

	Rendement (m²/litre)	Humide (µm)	Sec (µm)
Recommandé	8-10	100-125	42-52

Conditions pendant l'application

- Température du support et de l'air au minimum +10 °C.
- Humidité relative de l'air maximum 70%.

Temps de séchage

État	Durée
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	2 heures
Prêt à l'usage	environ 3 jours
Durcissement complet	4 semaines

Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Les temps de séchage varient selon la température, l'humidité, la circulation d'air et l'épaisseur de couche.

Mode d'emploi

Étape	Exécution
Préparation	Nettoyer avec JOTUN Spesialvask før maling, matifier les couches brillantes et dépoussiérer. Fer nu et têtes de clous: QUICK Bengalack Grunning.
Primaire	Support décoloré par la suie ou la nicotine: JOTUN Kvist- og sperregrunning. Papier peint textile: JOTUN Grunning for tapet.
Couche de finition	2 x LADY Wonderwall, appliquées généreusement et régulièrement. Sur supports absorbants et poreux, 3 couches.

Entretien

Ne nettoyez pas les surfaces fraîchement peintes pendant les quatre premières semaines. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

Stockage et élimination

Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel pendant le stockage et le transport. La peinture liquide et l'eau de lavage contenant des restes de peinture ne doivent pas être rejetées dans les égouts ou les eaux de surface; remettez-les à un point de collecte agréé. Les emballages vides et secs peuvent être déposés avec les emballages plastiques; retirez d'abord l'anse métallique.

Écolabel et garantie

Reconnu par Miljømerking Norge et conforme aux exigences de l'écolabel Svanen (2096 0002). Conforme aux exigences d'émission M1. Le seau contient jusqu'à 60% de plastique recyclé PCR; cela ne vaut pas pour le couvercle.

Jotun offre une garantie d'opacité: le produit couvre la teinte du support après deux couches sur supports non absorbants, à condition que le mode d'emploi ait été respecté. La garantie donne droit à de la peinture de remplacement, non au remboursement de la main-d'oeuvre.

Santé et sécurité

Respectez les mentions relatives à l'environnement et aux précautions figurant sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité a été établie pour ce produit. Les informations détaillées sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que sur les mesures de précaution figurent dans cette fiche.

Numéro de module NOBB: 42169242. **Fabricant:** Jotun A/S, Boîte postale 2021, 3202 Sandefjord, Norvège.

Clause de non-responsabilité: Cette traduction et cette mise en page ont été réalisées sur la base de la fiche technique officielle de Jotun. Les valeurs techniques, les chiffres, les codes produit et les spécifications ont été repris sans modification du document source. En cas de doute, consultez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité en vigueur et la documentation technique actuelle de Jotun.